



WETOX KAYNAK TEMİZLEME JELİ 3 KG

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı:

Özellikle düşük kükürt içeriğine sahip paslanmaz çeliklerdeki(östenitik v.b.), kaynak lekelerini, oksit izlerini ve pas lekelerini temizleme de kullanılan jel bir üründür. Endüstriyel alanlarda, mutfak, tesisat, makine vb. paslanmaz yüzey kirliliği olan yüzeylerde uygulanabilir. Uygulama öncesi yüzeylerde yapılan temizlik ürünün etkinliğini daha da artırır.(Belgeler: ASTM380, ASTM B117, ASTM967)

Tipik uygulanabilir yüzeyler: (Alternatif yüzeylerde lütfen kendi testlerinizi yapınız.)

Martensitik ve çökeltme sertleşmesi	630 17-4PH, 17-7PH
Östenitik 300 serisi	AISI 303 ve S> 0.020 kükürt içeriğine sahip tüm alaşımlar hariç diğerleri
Östenitik 200 serisi	201, 202, 204 Cu, 205
Östenitik özel kalite	-
Ferritic	-
Ferritic özel kaliteler	444,446, 460, 470, Cronifer 2803

Kullanım Şekli: Seyreltmeyiniz. Kullanım öncesi plastik veya paslanmaz çelik bir çubukla karıştırarak homojen hale getiriniz. Demir içerikli bir karıştırma aparatı kullanılmamalıdır. Uygulama kullanılan yüzey ve kire göre 10 dakika ile 2 saat arası sürebilir.(soluk yeşil renk reaksiyonu gösterir.) Gerekli durumda aside dayanıklı fırça kullanılabilir. 35 °C üzeri sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız. Ürünün kurumasını beklemeyiniz reaksiyon bitince soğuk ve temiz tazyikli su ile iyice yıkayınız. Yıkama suyu, demir ve 70 mg / L'den yüksek konsantrasyonda klorür iyonları içermemelidir.(iletkenlik $\chi < 450 \mu S$) (yüzeyde kalıntı olabilir.) Uygulama sonrası pasivasyon (Nötürleme) önerilir.

Bazı kaynak türlerindeki lekelerde ortalama reaksiyon süreleri:

Kaynak Türü	Reaksiyon Süresi (dk)
TIG	10-45
MIG	>60
ELECTROT	>120

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Art. No. : W140 618-3 **Ambalaj:** 3 kg Ürünü doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçınınız. Son kullanma tarihi (kapalı kapt): 2 yıldır Yıkama suyu mevcut mevzuata göre toplanmalı ve arıtılmalıdır.

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünümüzün amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.