

WINKEL PRO 4W06

HT SUPER GLUE - HIGH VISCOSITY

Yüksek Viskoziteli Hızlı Yapıştırıcı



TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

WINKEL PRO 4W06 SUPERGLUE yüksek sıcaklığa maruz kalan ve plastik-kauçuk gibi yüksek esneklik istenen malzemelerin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş, siyanoakrilat bazlı hızlı yapıştırıcıdır. Uygulama çeşitliliğine göre farklı viskoziteleri mevcuttur.

- +125°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı yapıştırma
- Geliştirilmiş darbe dayanımı
- Yüksek esneklik

Teknik Özellikler (sertleşmeden önce)

Kimyasal baz:	Etil siyanoakrilat
Renk:	Şeffaf
Yoğunluk:	1,05 g/ml (DIN 53217)
Viskozite (25°C):	2200-2800 mPa·s (Brookfield)
Parlama noktası:	> +81°C (DIN 51755)
Uygulama Sıcaklığı:	optimum +23°C

Teknik Özellikler (sertleşikten sonra)

Gerilme kesme mukavemeti:	15-25 N/m ²
Çalışma sıcaklık aralığı:	-10°C ile +40°C arası
Sıcaklık dayanımı:	-40°C ile +125°C arası
Çözünürlük:	DMF, aseton, asetonitril
Kürleşme hızı:	< 15 saniye
Son mukavemet:	24 saat

Kullanım Şekli

Yapıştırılacak metal yüzeyler kuru, yağ, kir, gres ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olması gerekir, WINKEL PRO Fast Cleaner ile yüzey temizliği tavsiye edilir; bu şekilde yapıştırma işleminden elde edilecek sonuç optimize edilecektir. Doldurulacak boşluklara WINKEL PRO 4W06 SUPERGLUE'yu uygulayıp, montajını yaparak parçaları birleştiriniz ve ilk tutuş süresi boyunca hareket ettirmeyiniz. Ürünün tam kuruma süresi 24 saattir. Yapışma zorluğu olan PP, PE vb yüzeyler için lütfen teknik ekibimize danışınız.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +2°C ila +10°C aralığındadır. Daha yüksek depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +2°C'nin altına düşmemelidir. Ürünü doğrudan güneş ışığı/ısı, çok düşük sıcaklıklar ve nemden koruyunuz.

Art. No. :	Ambalaj:
20112	20 g

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımnî hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddî zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.