

WINKEL PRO CA PRIMER

Hızlı Yapıştırıcılar



TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

WINKEL PRO CA Primer, PE, PP, PTFE, silikonlar ve termoplastikler gibi zor yapıştırılan malzemelerin yapışmasını iyileştirir. Yüzey enerjisini dengeleyerek yapıştırıcının yapıştırma mukavemetini artırır. Yapıştırılabilir plastiklerde kesinlikle kullanılmaz.

Fiziksel Özellikler

| | |
|------------------------------|---|
| Bileşimi: | Organik çözücüler içinde alifatik aminler |
| Fiziksel hali: | Sıvı |
| Renk: | Renksiz |
| Koku: | Benzin gibi |
| Yoğunluk: | 0,690 – 0,725 g/ml DIN 53217 |
| Viskozite (20°C) | 0,5 – 1,2 mPa·s Brookfield |
| Parlama noktası: | < 0°C DIN 51755 |
| Buhar basıncı (20°C): | 60 hPa |

Kullanım Şekli

Yapıştırılacak yüzeyler toz, yağ, gres ve her türlü kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır. WINKEL PRO Fast Cleaner ile yüzey temizliği tavsiye edilir. WINKEL PRO CA Primeri temiz yüzeye fırça veya tüysüz bir bezle ince bir katman olarak uygulayınız. Yaklaşık 30 saniye solventin uçmasına müsaade ediniz. Sonrasında yapıştırıcıyı uygulayıp parçaları birleştiriniz.

Depolama Koşulları

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +5°C ila +25°C aralığındadır. Daha yüksek depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +5°C'nin altına düşmemelidir.

| | |
|------------|----------|
| Art. No. : | Ambalaj: |
| 20299 | 15 ml |

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımnî hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.